



**Edistir<sup>®</sup>**  
Polistirene

**N 2560**

### **SCHEDA TECNICA**

---

#### *Descrizione prodotto*

Polistirene ad alto peso molecolare per usi generali che abbina buone caratteristiche meccaniche e buona termoresistenza.

Raccomandato per la formatura in linea di packaging monouso, per l'estrusione di foglie in blend con antiurto tradizionale e trasparente e per lo stampaggio di pezzi complessi che richiedono buona tenacità ed una migliorata elasticità.

Designazione: Termoplastico ISO 1622-PS,G,095-03

---

#### *Applicazioni*

Adatto per articoli termoformati monouso e da imballaggio come bicchieri, coppe, vassoi e per lo stampaggio di custodie per CD, per accessori domestici e casalinghi, per posateria e articoli da ufficio.

---

#### *Condizioni tipiche di lavorazione*

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Estrusione:             | • temperatura del fuso 210-240°C         |
| Stampaggio a iniezione: | • essiccamento normalmente non richiesto |
|                         | • temperatura del fuso 200-250°C         |
|                         | • temperatura dello stampo 10-50°C       |

---

#### *Informazioni generali*

N 2560 è certificato UL94 HB "all colors" a 1.5 mm (UL file E83071).

Questo grado in versione naturale soddisfa per composizione i requisiti fissati dalle principali Norme relative alle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti (inclusa la Direttiva CEE 90/128 e successivi aggiornamenti).

Proprietà	Condizioni di prova	Metodo di prova	Unità di misura	Valori
<b>Generali</b>				
Densità		ISO 1183	g/cm³	<b>1.05</b>
Densità apparente		ISO 60	g/cm³	<b>0.65</b>
Assorbimento d'acqua	24 h - 23°C	ISO 62	%	<b>&lt;0.1</b>
<b>Reologiche</b>				
Indice di fluidità	200°C - 5 kg	ISO 1133	g/10 min	<b>3.8</b>
<b>Meccaniche</b>				
Carico a snervamento a trazione	5 mm/min	ISO 527	MPa	-
Carico a rottura a trazione	5 mm/min	ISO 527	MPa	<b>40</b>
Allungamento a rottura a trazione	5 mm/min	ISO 527	%	<b>2</b>
Modulo elastico a trazione	1 mm/min	ISO 527	MPa	<b>3250</b>
Carico massimo a flessione	2 mm/min	ISO 178	MPa	<b>75</b>
Resilienza Izod con intaglio	+23°C - spessore 3.2 mm	ISO 180/4A	J/m	-
	+23°C - spessore 4 mm	ISO 180/1A	kJ/m²	<b>1.8</b>
	-30°C - spessore 4 mm	ISO 180/1A	kJ/m²	<b>1.6</b>
Durezza Rockwell	scala L/M	ISO 2039/2	-	<b>M80</b>
<b>Termiche</b>				
Temperatura di rammollimento Vicat	10 N - 50°C/h	ISO 306/A	°C	<b>97</b>
	50 N - 50°C/h	ISO 306/B	°C	<b>91</b>
Temperatura di distorsione sotto carico (ricotto)	1.8 MPa - 120°C/h	ASTM D 648	°C	<b>84</b>
Coefficiente di dilatazione termica lineare		ASTM D 696	10 <sup>-5</sup> /°C	<b>7</b>
Conducibilità termica		ISO 8302	W/(K·m)	<b>0.17</b>
Ritiro allo stampaggio		metodo interno	%	<b>0.3 - 0.6</b>
<b>Reazione al fuoco</b>				
Comportamento al fuoco	spessore 1.5 mm	UL 94	classe	<b>HB</b>
Prova del filo incandescente (GWT)	spessore 1.6 mm	IEC 60695-2-1	°C	<b>650</b>
<b>Elettriche</b>				
Resistività di superficie		IEC 60093	ohm	<b>&gt;1.5·10E+15</b>
Resistività di volume		IEC 60093	ohm-cm	<b>&gt;7·10E+15</b>
Resistenza alle correnti striscianti (CTI)	soluzione A	IEC 60112	-	<b>400</b>
Rigidità dielettrica		IEC 60243	kV/mm	<b>70</b>
Costante dielettrica	50 Hz	IEC 60250	-	<b>2.5</b>
Fattore di dissipazione	50 Hz	IEC 60250	-	<b>2·10E-4</b>

Emissione 05/02

Tutti i valori riportati sono riferiti ai prodotti in versione naturale.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati hanno valore semplicemente indicativo.

La Società non assume alcuna responsabilità per i risultati che siano ottenuti con il loro impiego o per la loro utilizzazione in violazione di eventuali brevetti.

La Società è comunque disponibile a fornire su richiesta i valori garantiti per i singoli prodotti.

**Polimeri Europa S.p.A.**  
**Divisione Elastomeri e Stirenici**

Piazza Boldrini, 1  
I-20097 San Donato Milanese - Milano

e-mail: stir.pst@polimerieuropa.com

www.polimerieuropa.com