



SCHEDA TECNICA

Granulati Termoplastici - Engineering Compounds

Identificazione: Sc 7.3.21 rev.01

PRODOTTO

NEVI SYLON

DISTACCANTE E LUBRIFICANTE AL SILICONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona stabilità ad alte e basse temperature
- Bassa tensione superficiale
- Inerzia chimica

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELL'OLIO SILICONICO

	METODO	UNITA'	VALORE
Viscosità a 25°C	DIN 53015	mm ² /s	350 +/- 5
Densità a 25°C	DIN 51757	g/cm ³	0,96 +/-0,01
Punto Pour	DIN 3016	°C	ca 50
Flash point	DIN 2593	°C	300
Punto di accensione		°C	>400
Indice di rifrazione 25°C	DIN 51423/2		1,409 +/-0,002

DATA DI REVISIONE: 25/05/05
INDICE DI REVISIONE: 00

I dati contenuti in questa scheda sono forniti a titolo informativo e non hanno quindi valore di garanzia formale.

Nevicolor S.p.A. Via Maso , 27 42045 Luzzara (Reggio E.) Italy Cod.Fisc./P. IVA 01215720358

Tel +39 (0)522 976421 Fax +39 (0)522 976569 e-mail: info@nevicolor.it <http://www.nevicolor.it>

