

Identificazione: Sc 7.3.22 Rev.03

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### NEVIES 030 FV30 NATURALE

Descrizione ABS caricato con 30% di fibra vetro; colore neutro  
 Description ABS filled with 30% glass fibre; natural color  
 Note - Notes

PROPRIETÀ - PROPERTIES	Condizioni Conditions	Metodo Method	Unità Unit	Valore Value
<b>FISICHE - PHYSICAL</b>				
Densità - Density	23°C	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.27
Indice di fluidità in massa - Melt mass flow rate (MFR)	220°C / 10kg	ISO 1133	g/10'	6.5
Indice di fluidità in volume - Melt volume flow rate (MVR)	23°C, 50% UR-HR	ISO 1133	cm <sup>3</sup> /10'	
Assorbimento umidità - Moisture absorption	115mm x 50mm x 3mm	ISO 62	%	%
Ritiro longitudinale - Shrinkage - parallel	115mm x 50mm x 3mm	Interno - Internal	%	
Ritiro trasversale - Shrinkage - normal		Interno - Internal	%	
<b>MECCANICHE - MECHANICAL</b>				
TRAZIONE - TENSILE				
Sforzo a snervamento - Stress at yield	23°C			90
Allungamento a snervamento - Strain at yield	5 mm/min	ISO 527-1/2	MPa	
Sforzo a rottura - Stress at break	"	ISO 527-1/2	%	
Allungamento a rottura - Strain at break	"	ISO 527-1/2	MPa	
Modulo elastico - Elastic modulus	1 mm/min	ISO 527-1/2	%	8500
		ISO 527-1/2	MPa	
FLESSIONE - FLEXURAL				
Sforzo massimo - Maximum strength	23°C			MPa
Modulo elastico - Elastic modulus	2 mm/min	ISO 178	MPa	
	"	ISO 178	MPa	
RESILIENZA IZOD - IZOD IMPACT STRENGTH				
Senza intaglio - Unnotched	23°C	ISO 180/1U	kJ/m <sup>2</sup>	12
Con intaglio - Notched	23°C	ISO 180/1A	kJ/m <sup>2</sup>	5.5
Con intaglio - Notched	- 23°C	ISO 180/1A	kJ/m <sup>2</sup>	
Con intaglio - Notched	23°C	ASTM D256	J/m	
<b>TERMICHE - THERMAL</b>				
Temp. di rammollimento VICAT - VICAT softening point	10 N, 50°C/h	ISO 306/A	°C	°C
	50 N, 50°C/h	ISO 306/B	°C	
Temp. di inflessione sotto carico - Heat deflection temperature	0.45 MPa, 120°C/h	ISO 75-1/-2	°C	°C
	1.80 MPa, 120°C/h	ISO 75-1/-2	°C	
<b>ALTRE - OTHERS</b>				
Durezza Shore A/D - Shore A/D hardness		ISO 868		HB
Durezza Rockwell - Rockwell hardness		ISO 2039-2		
Resistività di superficie - Surface resistivity		Interno - Internal	Ohm	
Comportamento al fuoco - Burning behaviour	1.6 mm	sec. - acc.to UL94	°C / °C	
Filo incandescente IT / FI - Glow wire IT / FI		IEC60695-2-12/13		

### TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE - HANDLING AND PROCESSING

Temperatura di essiccaamento - Drying temperature	80	°C
Tempo di essiccaamento - Drying time	4	h
Temperatura del fuso - Melt temperature	230 - 270	°C
Temperatura dello stampo - Mould temperature	50 - 90	°C

Data di rilascio - Release date 18/06/2014  
 Versione - Version 02

I dati contenuti in questa scheda sono valori tipici forniti a titolo informativo e non costituiscono limiti di specifica del prodotto. Nevicolor. S.p.A. non si assume alcuna responsabilità sull'utilizzo improprio delle informazioni fornite.  
 The data in this sheet are typical values provided for information purpose only and should not be used to establish specification limits of the product. Nevicolor S.p.A. declines any responsibility for the improper use of the information provided.